

Ficha técnica

Senolith® Barnices Estandár De Sobreimpresión



Senolith® WB FP Barniz De Alto Brillo

17-5340 80F 1200

Senolith® WB FP Barniz De Alto Brillo 80F 1200 es un barniz de dispersión polimérica de alto brillo, transparente en base acuosa.

Campo de aplicación	Barnizado de papel y cartón estucados	
Características especiales	Procesamiento perfecto tanto húmedo sobre húmedo (en línea) como húmedo sobre seco (fuera de línea) Adecuado para empaques de productos sensibles a los olores	
Barnizado a doble cara	Adecuado en determinadas condiciones: son necesarias pruebas preliminares	
Tratamiento posterior	<i>Estampado en relieve</i>	Adecuado
	<i>Estampado con hoja caliente</i>	Adecuado con filmes apropiados
	<i>Compatibilidad con adhesivos</i>	Adecuado con adhesivos apropiados

Datos del producto

 pH	8,00		Secado rápido		50 s 4 mm 20°C
	Alto brillo		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

	Cantidad de aplicación aprox. 4 - 7 g/m ²		99V 9800 Senolith® Cleaning Agent For Water Based Systems		Agite bien el barniz antes de usarlo
	Aire caliente, radiación IR, aplicación de polvo cuando sea necesario		Cámara con racleta		Papel y cartón estucados

Información general

Agite bien el barniz antes de usarlo!

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de imprimir un trabajo!

Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.