

Ficha técnica

Senolith® Barnices Especiales De Sobreimpresión



Senolith® WB FP Barniz Blister

17-5371 80F 3500

Senolith® WB FP Barniz Blister 80F 3500 es un barniz de dispersión polimérica brillante y, transparente de base acuosa con excelentes propiedades ampollantes.

Campo de aplicación	Barnizado funcional de papeles y cartones estucados para crear blísteres	
Características especiales	Muy buenas propiedades de blíster con PVC y películas PET comunes	
Tratamiento posterior	Estampado en relieve	Adecuado
	Estampado con hoja caliente	Adecuado con filmes apropiados
Otras notas	Incluso bajo condiciones optimas de almacenamiento la viscosidad podría aumentar ligeramente. Normalmente, la viscosidad puede ser corregida añadiendo 1-2% de agua sin influir en la funcionabilidad del producto.	
Parámetros del blíster	Temperatura mínima del blíster 160 °C Tiempo mínimo de contacto / presión 2 seg. a 67 N/cm². Debe aplicarse un barniz resistente al calor en el reverso del soporte.	

Datos del producto

pH	8,00		Secado rápido		43 s 4 mm 20°C
	Brillante		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

wet - g/m²	Cantidad de aplicación aprox. 6 g/m²		99V 9800 Senolith® Cleaning Agent For Water Based Systems		Agite bien el barniz antes de usarlo
	Aire caliente, radiación IR, aplicación de polvo cuando sea necesario		Cámara con racleta		Papel y cartón estucados
i	Proporcionamos instrucciones de tratamiento para este sistema				

Información general

Agite bien el barniz antes de usarlo!

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de imprimir un trabajo!

Ficha técnica

Senolith® Barnices Especiales De Sobreimpresión



Senolith® WB FP Barniz Blister

17-5371 80F 3500



Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.