

Ficha técnica

Senolith® Barnices Estandár De Sobreimpresión



Senolith® WB FP Barniz De Brillo

17-5340 60F 1210

Senolith® WB FP Barniz De Brillo 60F 1210 es un barniz de dispersión polimérica brillante, transparente de base acuosa.

Campo de aplicación	Barnizado de papel y cartón estucados	
Características especiales	Adecuado para empaques de productos sensibles a los olores	
Barnizado a doble cara	Adecuado	
Tratamiento posterior	Estampado en relieve	Adecuado
	Estampado con hoja caliente	Adecuado con filmes apropiados
	Compatibilidad con adhesivos	Adecuado con adhesivos apropiados

Datos del producto

 pH	8,10		Secado rápido		40 s 4 mm 20°C
	Brillante		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

	Cantidad de aplicación aprox. 4 - 6 g/m²		99V 9800 Senolith® Cleaning Agent For Water Based Systems		Agite bien el barniz antes de usarlo!
	Aire caliente, radiación IR, aplicación de polvo cuando sea necesario		Cámara con racleta		Papel y cartón estucados

Información general

Agite bien el barniz antes de usarlo!

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de imprimir un trabajo!

Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.