

Ficha técnica

Senolith® Barnices Estandár De Sobreimpresión



Senolith® WB FP Barniz Mate

17-5341 20F 8200

Senolith® WB FP Barniz Mate 20F 8200 es un barniz de dispersión polimérica mate, transparente de base acuosa.

Campo de aplicación	Barnizado de papel y cartón estucados	
Características especiales	Adecuado para empaques de productos sensibles a los olores Procesamiento perfecto tanto húmedo sobre húmedo (en línea) como húmedo sobre seco (fuera de línea)	
Barnizado a doble cara	Adecuado	
Tratamiento posterior	<i>Estampado en relieve</i>	Adecuado
	<i>Estampado con hoja caliente</i>	Adecuado en determinadas condiciones: son necesarias pruebas preliminares
	<i>Compatibilidad con adhesivos</i>	Adecuado con adhesivos apropiados

Datos del producto

pH	8,00		Secado muy rápido		40 s 4 mm 20°C
	Mate		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

wet- g/m²	Cantidad de aplicación aprox. 3 g/m²		99V 9800 Senolith® Cleaning Agent For Water Based Systems		Agite bien el barniz antes de usarlo
	Aire caliente, radiación IR, aplicación de polvo cuando sea necesario		Cámara con raqueta		Papel y cartón estucados

Información general

Agite bien el barniz antes de usarlo!

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de imprimir un trabajo!

Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.