

Ficha técnica

Sensora® Barnices Especiales



Sensora® WB FP Barniz Mate

17-5314 20F 5045



Sensora® WB FP Barniz Mate 20F 5045 es un barniz de dispersión polimérica mate, transparente de base acuosa.

Campo de aplicación	Barnizado de efecto de papel estucado y cartón para crear un efecto suave al tacto	
Características especiales	Superficie aterciopelada Procesamiento perfecto tanto húmedo sobre húmedo (en línea) como húmedo sobre seco (fuera de línea)	
Barnizado a doble cara	Adecuado	
Tratamiento posterior	<i>Estampado en relieve</i>	Adecuado
	<i>Estampado con hoja caliente</i>	Adecuado con filmes apropiados
	<i>Compatibilidad con adhesivos</i>	Adecuado con adhesivos apropiados
Otras notas	El curado del revestimiento se completa en 72 horas	

Datos del producto

 pH	8,00		Secado rápido		40 s 4 mm 20°C
 Mate			muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 6 Meses		

Datos de aplicación

	Cantidad de aplicación aprox. 3 - 6 g/m ²		99V 9800 Senolith® Cleaning Agent For Water Based Systems		Agite bien el barniz antes de usarlo
	Aire caliente, radiación IR, aplicación de polvo cuando sea necesario		Cámara con racleta		Papel y cartón estucados
	Proporcionamos instrucciones de tratamiento para este sistema				

Información general

Agite bien el barniz antes de usarlo!


Ficha técnica

Sensora® Barnices Especiales



Sensora® WB FP Barniz Mate

17-5314 20F 5045



Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de imprimir un trabajo!
Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.